

Office Papiere

Satinierte Papiere

Beschichtete Pap.

Kreativ-Papiere

Spezialitäten

Canon Black Label Premium Papier (FSC), 75 g/m²

Produktbeschreibung

Canon Black Label Premium Papier (FSC) kombiniert optimale Laufeigenschaften mit hoher Zuverlässigkeit und dazu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses Multifunktionspapier ist elementar chlorfrei gebleicht (ECF) und ideal für den Einsatz auf Hochgeschwindigkeitsdrucksysteme geeignet. Immer dann, wenn brillante Druckqualität und hohe Zuverlässigkeit gefordert sind, haben Sie mit diesem FSC-zertifizierten Papier die richtige Wahl getroffen. Abgerundet wird das Profil durch die Auszeichnung mit dem EU-Umweltzeichen („EU-Blume“) für das ressourcenschonende Herstellungsverfahren.

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	75 g/m ²	ISO536
Dicke	105 µm	ISO534
Weißegrad	164	CIE
Opazität	93 %	Elrepho
Steifigkeit MD/CD	110/45 mN	ISO 5628
Porosität	1400 ml/min	Bendtsen ISO5636
Rauhigkeit WS/TS	230 ml/min	Bendtsen ISO 8791

Anwendungen

Canon Black Label Premium Papier (FSC) ist für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt worden. So kann es z.B. als Geschäftspapier, vorbedrucktes Formular oder für Mailings eingesetzt werden. Auch für Anwendungen, bei denen ökologische Aspekte von Bedeutung sind, ist es aufgrund seiner FSC-Zertifizierung ideal nutzbar. Dabei ist es universell für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Fax geeignet.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

FSC zertifiziert



EMAS (EU Eco Management and Audit Scheme)



Umweltzeichen EU-Blume (EU Ecolabel)



ECF (elementar chlorfrei gebleicht)



Alterungsbeständigkeit > 200 Jahre / DIN ISO 9706



Erfüllt die Anforderungen der **DIN EN 12281. ISO 9001 und 14001** zertifizierte Produktionsstätte
Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

Verfügbare Abmessungen DIN A4 SB, DIN A3 BB (SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn)

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

Lagerbedingungen Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70%
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

Druckbedingungen Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65 % relativer Luftfeuchte.

Canon Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37
Fax: +49 2151 345 61 499
Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
canon.de/papier



Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: März 2017

Canon